



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

ПРОМАТЕКС®

ПРОМАТЕКС® 062

гидрофобизатор-пропитка для бетона, камня, кирпича

ТУ 2229-002-10629147-2017

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОМАТЕКС® 062 гидрофобизатор-пропитка предназначен для снижения водопоглощения строительных материалов (кирпича, бетона, известняка, природного камня, штукатурки, шифера и др.) Предотвращает водонасыщение, обледенение, загрязнение, появление «высолов» и грибковых образований.

ПРОМАТЕКС® 062 гидрофобизатор-пропитка на водной основе, представляющий собой специальную смесь кремнийорганических сополимеров, поверхностно-активных веществ и биоцидов. Отличается хорошей эффективностью, экономичностью, технологичностью и пожаро-, взрывобезопасностью, не имеет запаха.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Придает водоотталкивающие свойства. Материалы становятся стойкими к атмосферным осадкам, грунтовым водам и другим агрессивным воздействиям, в т.ч. кислотным и щелочным.
- Проникает в обрабатываемый материал на глубину до 35 мм.
- Увеличивает морозостойкость и прочность.
- Повышает устойчивость к механическим воздействиям (абразивное действие пыли, вибрация, удары, мытье и т.д.);
- Сохраняет паро- и воздухопроницаемость материалов.
- Создает антигрибковую защиту.
- Снижает грязеудержание поверхности.
- Не изменяет внешний вид материала.
- Не требует сложной технологии нанесения и быстро связывается с поверхностью без какой-либо дополнительной обработки;
- Обработанные поверхности могут быть окрашены любыми красками не на водной основе, долговечность покраски увеличивается в несколько раз.
- Применяется как добавка в цементные растворы, что увеличивает водонепроницаемость, морозостойкость и минимизирует образование высолов на стадии строительства.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Работы следует проводить при температуре не ниже +5°C.

Концентрат разводится водой в следующих соотношениях:

- пористые материалы (гипс, натуральный камень, газобетон, пенобетон) – 1 л воды на 1 л концентрата;
- не пористые материалы (бетон, силикатный кирпич, штукатурка) – 0,7-1,0 л воды на 1 л концентрата.



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

Наносить на сухую, очищенную поверхность при помощи валика, кисти, распылителя двумя слоями с промежутком не более 10 минут. Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов.

Срок службы покрытия не менее 7 лет.

Расход готового раствора: 100-350 мл/м² – в зависимости от пористости поверхности.

Во избежание появления белых пятен, необходимо сделать пробное нанесение на небольшом участке поверхности и довести состав до оптимальной концентрации.

При использовании **ПРОМАТЕКС® 062 гидрофобизатора-пропитки** в качестве добавки в цементные растворы, следует добавлять 0,03-0,1% концентрата от массы цемента, замещая соответствующее количество воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза или на кожу промыть водой. Класс опасности - IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

ФАСОВКА

ПРОМАТЕКС® 062 гидрофобизатор-пропитка расфасовывается в пластиковые канистры 1, 5 и 10 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев при температуре от +5 до +40 °С в ненарушенной заводской упаковке.


ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания ИЦ ПРОМАТЕХ гарантирует отсутствие дефектов материала и качество изготовления продукции. Ответственность компании ИЦ ПРОМАТЕХ перед покупателем, потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене продукции, не отвечающей условиям настоящей гарантии или перечислению на счет покупателя суммы, равной стоимости некондиционной продукции. Любые претензии по продукции компании ИЦ ПРОМАТЕХ должны быть представлены покупателем в письменном виде в течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного дефекта, но не позднее истечения предельного срока хранения продукции или одного года с момента поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. Несоблюдение покупателем сроков извещения компании ИЦ ПРОМАТЕХ о подобном несоответствии снимает обязательства компании по данной гарантии.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru

Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ" - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете [icq398209960](tel:84732333348) • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- | | |
|---|---|
| ✓ антикоррозионные материалы | ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование |
| ✓ огнезащитные составы и конструктив | ✓ компрессорное оборудование |
| ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта | ✓ приборы контроля |
| ✓ промышленные полы | ✓ гарантийный ремонт |
| ✓ гидроизоляция | ✓ инспекция и техобслуживание |
| ✓ жидкая теплоизоляция | ✓ составление ТЭО на работы |