

ОПИСАНИЕ	ЭКОЛАК – воднодисперсионный пигментированный акриловый лак.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для наружной и внутренней отделки древесины с отличной эластичностью, водостойкостью, прочностью и превосходной долговременной защитой от атмосферных воздействий, с высокопрозрачными пигментами, устойчивыми к УФ-излучению. Обеспечивает долговременную защиту, в холодном и умеренном климате (согласно требованиям ГОСТ 24700-99, «ТУ. Блоки оконные деревянные со стеклопакетом») не менее 3-х лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|--|
| ➤ Цвет: белый, бесцветный, дуб, тик, красное дерево, палисандр и по согласованию с Заказчиком | ➤ Плотность, г/м ³ : 1,2 |
| ➤ Глянец: полуглянцевый, полуматовый | ➤ Стойкость к мытью: выдерживает слабощелочное мытье |
| ➤ Разбавитель: вода | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: 41–47 |
| ➤ Вязкость: | ➤ Расход на один слой, г/м ² : 100–150 |

Марка «П» (для пневмораспыления)		Марка «Б» (для безвоздушного распыления)	
условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	20	по ротационному вискозиметру, не менее мПа/с:	3000

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Лак производится в готовом к применению виде. ➤ перед нанесением лак тщательно перемешать; ➤ поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска и пыли; ➤ обработать поверхность грунтовкой ЭКОГРУНТ; ➤ после сушки первого слоя лака (1,5–2 часа), при необходимости, зашкурить поверхность шлифовальной шкуркой и нанести второй слой лака.
-----------------------------------	--

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ при температуре поверхности и воздуха не менее 15°C; ➤ влажность древесины – 10±2%.
--------------------------	--

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, безвоздушное или смешанное распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
-------------------------	---

ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ, мкм	При пневматическом распылении		При безвоздушном распылении	
	мокрого	сухого	мокрого	сухого
	около 100	45-55	около 250	около 100-110


ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.
------------------------	--

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Лак ЭКОЛАК пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ	Транспортирование и хранение лака производят при температуре выше 0°C. Тара с лаком должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
-----------------	--

Инжиниринговый центр «ПРОМАТЕХ» - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru
 Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- | | |
|--|---|
| ✓ антикоррозионные материалы | ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование |
| ✓ огнезащитные составы и конструктив | ✓ компрессорное оборудование |
| ✓ строительные беззусадочные смеси для ремонта | ✓ приборы контроля |
| ✓ промышленные полы | ✓ гарантийный ремонт |
| ✓ гидроизоляция | ✓ инспекция и техобслуживание |
| ✓ жидкая теплоизоляция | ✓ составление ТЭО на работы |