

ВИНИКОР-63 лак

ТУ 2257-002-23394220-2004

ТИП	Лак – раствор винилового сополимера, одноупаковочный.		
НАЗНАЧЕНИЕ	Для грунтования бетонных поверхностей.		
	Для окрашивания металлоконструкций, подвергающихся агрессивному воздействию химических сред, в качестве верхнего слоя в комплексной системе покрытий с материалами ВИНИКОР, для придания дополнительной химической стойкости покрытию.		
ОСОБЕННОСТИ	Обладает высокой химстойкостью, хорошей адгезией к бетону и другим минеральным основаниям.		
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	В комплексной системе покрытия с эмалью ВИНИКОР-62 для защиты бетонных конструкций мостовых сооружений, промышленных предприятий и пр.		
	Для защиты оборудования и металлоконструкций, подвергающихся действию растворов минеральных кислот и щелочей, солей, агрессивных газов и других химических реагентов.		
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет	Бесцветный		
Внешний вид	Покрытие матовое		
Разбавитель	Р-4, ксилол, ацетон (не более 5% по массе)		
Массовая доля нелетучих веществ	20±1 %		
Теоретический расход	135-185 г/м²		
Толщина сухой пленки	25-35 мкм.		
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ			
Подготовка поверхности	<u>Новый бетон:</u> нанесение производить не ранее чем через 28 суток после снятия опалубки. Поверхность бетонной конструкции должна быть свободно от цементного молочка, грязи и жировых загрязнений. В случае необходимости обезжирить и тщательно обеспылить.		
	<u>Ремонтное окрашивание:</u> удалить механические загрязнения, непрочно держащиеся старые покрытия. Крупные дефекты заштукатурить и выровнять шпаклевочными смесями. Поверхность бетона должна быть сухой (содержание влаги в бетоне не больше 5% масс.), обеспылить, обезжирить.		
Подготовка материала	Перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости.		
Условия нанесения	Окраску бетона производить при температуре от +5 °С до +30°С и влажности воздуха не более 85%. Не допускается нанесение на влажные поверхности.		
Методы нанесения	Безвоздушное распыление	Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 0,38-0,53мм (0,015"-0,021"); рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм– 40-70 с.	
	Пневматическое распыление	Давление сжатого воздуха 2-4 атм; диаметр сопла – 1,8-2,2 мм; рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 25-30 с.	
	кисть, валик	рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30-65 с.	
Количество слоев	Рекомендуется 1-2 слоя		
Время высыхания	До степени 3 - 2 часа при +20° С (Межслойная сушка).		
ХРАНЕНИЕ	Хранить в сухом прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫТИЯ	При температурах от -50 до +50 в условиях УХЛ2-УХЛ3		

Сертификат пожарной безопасности: С-RU.ПБ41.В.00516 от 31.08.2010, ССПБ.RU.ОП046.В.00466 от 8.08.2008



ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХОЛДИНГА «ВМП»

ЭКОР-НЕВА®

ООО «НПП «ЭКОР-НЕВА» РОССИЯ, 192012, Санкт-Петербург, а/я 32, пр.Обуховской обороны, 116, корп. 1, лит. Е
тел./факс: +7 (812) 449-48-00; www.ekor-neva.ru