



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Инжиниринговый центр «ПРОМАТЕХ»

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул.Машиностроителей, д.3, оф. 216

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

Поливинилхлоридный лак

ХВ-784

(химстойкий лак)

ГОСТ 7313-75

Лак наносится при
температуре
от -10°C до + 30°C и
относительной
влажности не более 80%

Область применения:	Цель применения:
Поверхности оборудования	- Защита в комплексном многослойном покрытии (с эмалью ХВ-785) предварительно загрунтованных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения, от воздействия агрессивных газов (SO₂, CO₂, Cl₂), кислот (серной, фосфорной, соляной) и растворов солей и щелочей при температуре не выше 60°C - Грунтование бетонных конструкций
Металлические конструкции	
Бетонные и железобетонные строительные конструкции	

Поливинилхлоридный лак ХВ-784 представляет собой раствор хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.

Лак является ОДНОУПАКОВОЧНЫМ.

Технические характеристики:

Условная вязкость при температуре 20°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм 20-35 с.

Массовая доля нелетучих веществ 14-17 %.

Время высыхания при температуре 20°C: до степени 3 – не более 1 ч; до степени 4 – не более 24 ч.

Эластичность пленки при изгибе не более 1мм.

Адгезия пленки не более 2.

Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи: после испытания покрытие без изменения.

Разбавители: растворители Р-4, Р-4А.

Ориентировочный расход при однослойном нанесении толщиной 20 мкм составляет 80-120 г/м².

Рекомендуемая толщина покрытия: 20-40 мкм.

Рекомендуемое количество слоев: 1-2.

Межслойная сушка: при t° 20°C – 1час.

Цвет: светло-желтый.

ООО «ПРОМАТЕХ» - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел.(473)233-33-48, 232-36-94(98)

Горячая линия в Интернете icq 476512630

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

Все консультации и выезды на объекты осуществляются специалистами «ПРОМАТЕХ», прошедшими индивидуальную аттестацию в Государственном аттестационном центре НК-02 АЦ«Прометей» по визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ (процедура EN-473).

Все специалисты укомплектованы необходимыми для работы и поверенными приборами контроля.