

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard[®]-228 Patio RU

Водоотталкивающая колеруемая защитная пропитка проникающего действия для обновления и защиты тротуарной плитки

ОПИСАНИЕ

Sikagard[®]-228 Patio RU – водоотталкивающая колеруемая защитная пропитка на полимерной основе для обновления и защиты бетонных, цементно-песчаных и керамических изделий, повышающая стойкость поверхностей к агрессивным воздействиям окружающей среды. Обработанная поверхность на длительный период становится устойчивой к проникновению воды, агрессивных жидкостей и всевозможных загрязнений. Обработанная поверхность меньше загрязняется и упрощается последующее удаление загрязнений. Защитная пропитка может колероваться в тон основания. Освежает внешний вид плитки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard[®]-228 Patio RU предназначен для обработки впитывающих оснований, таких как тротуарная плитка, бетонные дорожки, кирпичные фасады, которые имеют хорошие впитывающие способности. Может использоваться для нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности, как в колерованном виде так и без колеровки.

Рекомендованные типы оснований:

- Тротуарная плитка
- Брусчатка
- Искусственный камень
- Клинкерный, керамический и силикатный кирпич
- Облицовочные материалы
- Бортовые камни
- Бетон

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водоотталкивающая поверхность
- Паропроницаемое покрытие
- Снижение риска появления высолов
- Повышенная стойкость покрытия к истиранию
- Возможность нанесения на изделия из свежего бетона и кладку
- Улучшение внешнего вида изделий
- Снижение загрязняемости поверхности
- Обновления внешнего вида плитки

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	Специальная полимерная дисперсия, водная эмульсия полисилоксанов, функциональные добавки
Упаковка	Пластиковые ведра объемом 2 или 9 литров
Срок годности	12 месяцев с даты производства
Условия хранения	Хранить в заводской герметичной упаковке, в сухом, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания месте, при температуре от +5 °C до +35 °C. Не допускается хранение материала в металлической таре.
Цвет	Белая жидкость, может колероваться в тон тротуарной плитки

Техническое описание продукта

Sikagard[®]-228 Patio RU

Май 2023, Версия 01.01

021890300000000016

Удельный вес	0,95 – 1,05 кг/л (при +20°C)
Расход	150-300 мл/м ²
Температура основания	Рекомендуемая температура нанесения от +10 до +40°C. При температуре ниже +10°C время полимеризации материала значительно увеличивается. Нанесение материала при отрицательной температуре не допускается.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта. Sikagard®-228 Patio RU относится к негорючим, пожаровзрывобезопасным веществам. В соответствии с ГОСТ 12.1.007 пропитка классифицирует как малоопасная, 4-го класса опасности. Высущенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду. Подробная информация по токсичности, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности, являющимся приоритетным документом. При работе с пропиткой должны соблюдаться требования личной гигиены и использоваться индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103 (спецодежда, спецобувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки). Для защиты органов дыхания следует применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.153.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ / ИНСТРУМЕНТЫ

- Пропитка Sikagard®-228 Patio RU выпускается в виде готовой к применению жидкости, не требующей предварительной подготовки.
- Sikagard®-228 Patio RU может колероваться в тон основного покрытия, на которое будет наноситься.
- Перед применением пропитки следует обязательно проверить действие продукта на незаметных

участках конструкции. По возможности всегда проводите тестовое нанесение материала.

- Перед обработкой поверхность очищается от грязи, пыли, высолов и плесени, а также от возможных старых покрытий соответствующими средствами.
- Материал должен наноситься только на впитывающие поверхности.
- Поверхность перед нанесением может быть матово-влажной. Тем самым изделия могут быть защищены в раннем возрасте.
- Материал может наноситься на обрабатываемую поверхность распылителями, кистями или валиками. Во время обработки избегайте локального скопления жидкости (образования подтеков). Не допускайте попадание материала на незащищенные участки.
- Обработку поверхности можно повторить примерно через 1 час после нанесения первого слоя (при необходимости).
- Необходимо избегать воздействия дождя, как во время, так и в течение 4-6 часов после нанесения пропитки.
- Время высыхания при 20°C и низкой влажности бетона составляет примерно 2-3 часа. Эксплуатация изделий возможна через 24 часа.
- Ориентировочный расход материала составляет 150 - 300 г/м² в зависимости от пористости и впитываемости основания. Фактический расход пропитки может изменяться как в большую, так и меньшую сторону в зависимости от типа обрабатываемой поверхности.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначеннное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ- ВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по на-
несению и конечному применению материалов
Sika® приведена на основании имеющихся на дан-
ный момент знаний и опыта применения при усло-
вии правильного хранения, обращения и приме-
нения материала в нормальных условиях в соотве-
тствии с рекомендациями компании Sika. В действи-
тельности, различия между материалами, основа-
ниями и реальными условиями работы на объектах
таковы, что какой-либо гарантии в отношении ком-
мерческой прибыли, пригодности для использова-
ния в конкретных условиях, а также ответственно-
сти, вытекающей из каких бы то ни было правовых
отношений, не может быть предоставлено ни на
основании данной информации, ни на основании
каких-либо письменных рекомендаций, ни на осно-
вании какой-либо иной справочной информации.
Те, кто будет использовать данные материалы,
должны будут испытать материалы на пригодность
для конкретной области применения и цели. Ком-
пания Sika оставляет за собой право внести измене-
ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-
ходимо соблюдать права собственности третьих
сторон. Все заказы принимаются на действующих
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует
данний материал, обязательно следует руковод-
ствоваться последней редакцией Технического
описания материала для конкретного продукта,
экземпляры которой могут быть высланы по запро-
су.

ООО «Зика»
141733, Лобня
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
rus.sika.com



Техническое описание продукта
Sikagard®-228 Patio RU
Май 2023, Версия 01.01
021890300000000016

Sikagard-228PatioRU-ru-RU-(05-2023)-1-1.pdf