

B-Floor Cure СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА БЕТОНОМ (КЮРИНГ)

20КГ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- СНИЖАЕТ ПОТЕРЮ ВЛАГИ СВЕЖЕГО БЕТОНА;
- ДЛЯ ПОКРЫТИЙ УПРОЧНЁННЫХ ТОППИНГОМ;
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания	
Свежеуложенные бетонные поверхности	
Полы с упрочнённым верхним слоем (топпинг)	
Свежеуложенные ремонтные составы*	
Сфера работ	
Внутренние работы	
Наружные работы	
Способ нанесения	
Ручной	
Механизированный (распыление)	

* в случае отсутствия последующих покрытий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Внешний вид в таре	Однородная жидкость
Цвет	Белый, молочный
Температура хранения	От +5 до +35 ⁰ С
Характеристики применения	
Расход на 1 м ²	0,1 – 0,2 кг
Проведение работ	От +5 до +35 ⁰ С

СОСТАВ

Дисперсия синтетических акриловых полимеров на основе растворителей.

НАЗНАЧЕНИЕ

- для предотвращения интенсивного испарения воды из бетона, что обеспечивает оптимальные условия при гидратации цемента;
- для ухода за полами, с упрочненным верхним слоем;
- для ухода за ремонтными материалами при ремонте и защите бетонных и железобетонных конструкций.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность бетона должна быть равномерно матово-влажной. Не допускается наличие «свободной» влаги. В случае высыхания поверхности, её следует увлажнить.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

B-Floor Cure не разбавляя наносят валиком или распылителем при температуре не ниже +5⁰ С.

Максимальная относительная влажность воздуха при нанесении не должна превышать 80%.

Нанесение следует производить непосредственно после того, как бетон набрал достаточную прочность, чтобы воспринимать обработку без повреждений.

В случае применения опалубки, **B-Floor Cure** наносят сразу после демонтажа последней, на предварительно очищенную от смазок и следов ГСМ поверхность.

Важно! Наносить материал следует равномерно, не превышая рекомендуемого расхода, т.к. это может привести к нарушению однородности цвета поверхности. Наиболее равномерное нанесение обеспечивается распылением.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев. Защищать от воздействия солнечных лучей.

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru
Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция
- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы