



## Углеродная лента CarbonWrap® Tape HS-530/300

Система внешнего армирования – лента из углеродного волокна

Тип	<p>Углеродная лента для системы внешнего армирования CarbonWrap®</p> <p>Тип ленты:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Однонаправленная;</li></ul>
Область применения	<ul style="list-style-type: none"><li>Восстановление, ремонт, усиление, сеймоусиление железобетонных/бетонных, каменных, стальных, деревянных конструкций</li><li>Увеличение несущей способности железобетонных/бетонных, каменных, стальных и деревянных конструкций (в том числе, сложной геометрической формы, а также в условиях ограниченного пространства) без увеличения их веса;</li><li>Повышение сейсмостойкости</li></ul>
Достоинства	<ul style="list-style-type: none"><li>Широкая область применения;</li><li>Универсальна в применении, в том числе в угловых соединениях, а также на закругленных поверхностях;</li><li>Малый вес, система усиления не создает дополнительной нагрузки на конструкцию</li><li>Исключительная стойкость к коррозии;</li><li>Минимальные трудовые и временные затраты на проведение работ</li><li>Возможность выполнения ремонтных работ без прекращения эксплуатации усиливаемого здания или сооружения</li><li>Отсутствие дополнительных затрат при последующей эксплуатации</li></ul>
ТУ	1916-041-38276489-2017



# CARBONWRAP

Технические характеристики	Тип волокна	высокопрочные углеродные волокна
	Направление волокон	0°
	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	530 ± 15
	Тип нити основы	Углеродная нить 12К /24К
	Тип нити утка	Клеевая термонить
	Плотность нитей основы, нитей на 10 см	64 ± 1 / 32 ± 1
	Плотность нитей утка, нитей на 10 см	10 ± 1
	Прочность на растяжение волокна, ГПа, не менее	5,4
	Модуль упругости при растяжении волокна, ГПа, не менее	245
	Удлинение на разрыв волокна, %	1,8
	Длина рулона	50 м
	Ширина рулона	300 мм
	Упаковка	1 рулон в картонной коробке
	Срок хранения	3 года
Способ применения	Раскрой ленты производится в соответствии с принятой проектом схемой наклейки и осуществляется на чистой ровной поверхности, покрытой защитной пленкой. Для резки ленты следует использовать ножницы или острый нож. Все работы необходимо проводить в защитных перчатках. Не допускается попадание на ленту песка, пыли, воды, масел, растворителей и иных посторонних веществ. Ленту нельзя складывать – это может привести к разрушению части волокон и снижению прочности в месте сгиба. Для транспортировки допускается сматывать ленту в рулоны, предварительно подписав отрезанные части в соответствии со схемой наклейки. При работе с лентой следует соблюдать аккуратность – не допускается разделение ленты на жгуты, повреждение волокна, загрязнение поверхности ленты.	

Инженерный центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: [info@promateh.ru](mailto:info@promateh.ru)  
Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEХ  • [www.promateh.ru](http://www.promateh.ru)

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышлен полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция
- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы