

ОПИСАНИЕ	ЭКОПЛАСТ – воднодисперсионная акриловая краска.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для окрашивания деревянных окон, дверей, панелей и других изделий из древесины и древесных материалов внутри и снаружи помещений. Краска образует высокоэластичное, прочное, водостойкое паропроницаемое, атмосферно- и УФ-стойкое покрытие с превосходной долговременной защитой, в холодном и умеренном климате (согласно требованиям ГОСТ 24700-99, «ТУ. Блоки оконные деревянные со стеклопакетом») – не менее 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	белый или любой по запросу заказчика	➤ Степень перетира, не более, мкм:	20								
➤ Глянец:	полуглянцевая, полуматовая	➤ Плотность, г/м³:	1,2								
➤ Разбавитель:	вода	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	49-54								
➤ Вязкость:		➤ Расход на один слой, кг/м²:	0,10-0,15								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Марка «П» (для пневмораспыления)</th><th colspan="2">Марка «Б» (для безвоздушного распыления)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:</td><td>20</td><td>по ротационному вискозиметру, не менее мПа/с:</td><td>3000</td></tr> </tbody> </table>		Марка «П» (для пневмораспыления)		Марка «Б» (для безвоздушного распыления)		условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	20	по ротационному вискозиметру, не менее мПа/с:	3000
Марка «П» (для пневмораспыления)		Марка «Б» (для безвоздушного распыления)									
условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	20	по ротационному вискозиметру, не менее мПа/с:	3000								

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	➤ поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска и пыли; ➤ перед нанесением хорошо перемешать.			
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ наносить при температуре поверхности и воздуха 15°С и относительной влажности воздуха 65%.			
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.			
ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ, мкм	При пневматическом распылении		При безвоздушном распылении	
	мокрого	сухого	мокрого	сухого
	около 100	45-50	около 250	около 120
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	На отлип при температуре поверхности и воздуха 20°С и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.			

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

	Краска ЭКОПЛАСТ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.
--	---

ХРАНЕНИЕ

	Транспортирование и хранение краски производят при температуре выше 0°C. Тара с краской должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
--	---

Инжиниринговый центр «ПРОМАТЕХ» - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru
 Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH    • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы