

Грунтовка ЭП-0-205

Назначение Грунтовки ЭП-0-205

Грунтовка ЭП-0-205 применяется для грунтования внутренних поверхностей резервуаров, цистерн, хранилищ под светлые нефтепродукты, минераловозов, насосного и емкостного оборудования, эксплуатируемых в открытой промышленной атмосфере умеренного, холодного, морского и тропического климатов, а также в атмосфере, содержащей коррозионно — агрессивные агенты.

Состав грунтовки ЭП-0-205

Двухкомпонентная система, состоящая из полуфабриката и отвердителя, смешиваемых перед применением. Полуфабрикат грунтовки ЭП-0-205 — суспензия пигментов и наполнителей с целевыми ингредиентами в растворе эпоксидной смолы. Отвердитель поставляется комплектно.

Цвет Зеленый

Основные характеристики грунтовки ЭП-0-205

- Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50
- Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), с 15
- Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более 24
- Срок годности (при смешении с отвердителем), ч, не менее 8
- Гарантийный срок хранения, мес. 12
- Растворитель: Р-5А, (ксилол:бутилацетат — 4:1)
- Нанесение: пневматическое распыление, кисть, валик
- Свойства покрытия: однородная матовая поверхность
- Толщина однослойного покрытия, мкм 18-25
- Адгезия, балл, не более 1
- Эластичность при изгибе, мм, не более 1
- Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1А, см 50
- Стойкость при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию, ч, не менее:

— воды 72

— трансформаторного масла 48

— бензина 48

Рекомендации по применению грунтовки ЭП-0-205

Подготовка поверхности по ГОСТ9.402. Основу тщательно перемешать до однородного состояния, ввести рекомендуемое количество отвердителя по весу, тщательно перемешать, выдержать 30 минут, довести до рабочей вязкости: — при пневматическом распылении, с 15-22

— кисть, валик, с 15-45

Расход

80-100 г/м² при нанесении одного слоя толщиной 20-25 мкм

Упаковка 50 кг (барабаны).

Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ" - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете [icq398209960](tel:398209960) • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы