

АРМОФАЙЕР®КОНСТРУКТИВ

Огнезащитный толстослойный материал вспучивающего типа на органическом растворителе ТУ 2313-014-23354769-2010

Описание материала и покрытия на его основе

- Является эффективной конструктивной огнезащитой стальных строительных конструкций при воздействии теплового потока и пламени
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 53295-2009
- Однокомпонентный
- Имеет высокие эксплуатационные свойства
- Короткое время межслойной выдержки
- Высоко технологичен и прост в нанесении
- Ремонтопригоден после проведения монтажа
- Температура нанесения от минус 15°C до +30°C

Область применения

Огнезащитный толстослойный материал $APMO\Phi A \ddot{\mu} EP^{\otimes}$ КОНСТРУКТИВ предназначен для конструктивной огнезащиты стальных несущих конструкций зданий и сооружений (колонны, связи, балки, фермы) с целью повышения предела их огнестойкости при приведенной толщине металла менее 5.8 мм.

Сертификаты

• Сертификат пожарной безопасности - № С-RU.ПБ09.В.00245 от 20.10.2014 (система — грунтовка АРМОКОТ® 01 + АРМОФАЙЕР®КОНСТРУКТИВ + АРМОКОТ® F100, группа огнезащитной эффективности R90, R120, R150)

Основные характеристики

- Покрытие матовое
- Цвет белый
- Температура эксплуатации от минус 60 °C до +60 °C
- Массовая доля нелетучих веществ 65-70%
- Время высыхания до степени 3 при (20 ± 5) °C не более 2 часов
- Коэффициент вспучивания при температуре 500 °C, раз, не менее 20

Огнезащитная эффективность покрытия АРМОФАЙЕР[®]КОНСТРУКТИВ в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009

Грунтовочный слой - антикоррозионная грунтовка APMOКОТ® 01, толщина 50 мкм (по сухому слою), покрывной слой

- APMOKOT[®] F100, толщина 100 мкм (по сухому слою).

Огнестойкость, мин.	Приведенная толщина металла, мм	Толщина покрытия АРМОФАЙЕР®КОНСТРУКТИВ (по сухому слою), мм	Теоретический расход на указанную толщину покрытия АРМОФАЙЕР [®] КОНСТРУКТИВ, кг/м²
90	3,4	3,25	5,79
120	3,4	3,36	5,98
150	3,4	3,51	6,25



Технические характеристики

Способы нанесения:

- Безвоздушное распыление
- Кисть, валик

Разбавитель* при необходимости (до 10% вес.) - толуол, ксилол, орто-ксилол

Теоретический расход** **на 1,0 мм** (по сухому слою) -1,78 кг/м²

Толщина сухого слоя: 1 - до 1000 мкм, 2 и последующие – до 1200 мкм (при температуре воздуха +20 °C)

Толщина покрытия АРМОФАЙЕР[®]КОНСТРУКТИВ указана в инструкции по применению и зависит от приведенной толщины металла и требуемого предела огнестойкости.

Межслойная сушка (при 20±5 °C):

1 слой – 4-5 часов,

2 и последующие – 5-6 часов.

Нанесение покрывного слоя APMOKOT® F100 производится после полного отверждения покрытия APMOФАЙЕР®КОНСТРУКТИВ.

Покрытие на основе материала АРМОФАЙЕР®КОНСТРУКТИВ – естественной сушки (при температуре окружающего воздуха).

- Срок полной полимеризации покрытия до набора оптимальных свойств (при 20±5 °C) не менее 5 суток.
- Удельный вес 1,35-1,45 кг/л
- Упаковка-20 кг в евроведре 20 л.
- Срок годности при хранении- 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения.
- Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до минус 20°С.

Информация по нанесению.

Для получения качественного огнезащитного покрытия АРМОФАЙЕР[®]КОНСТРУКТИВ, выполнение работ необходимо производить в строгом соответствии с Технологической инструкцией по нанесению

Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ" - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: <u>info@promateh.ru</u> Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышлен полы
- √ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы

^{*} Применение иных разбавителей запрещается.

^{**} Практический расход зависит от способа нанесения, от самой защищаемой поверхности, опыта рабочих и др. факторов. Коэффициент потерь каждый производитель работ определяет самостоятельно, исходя из имеющегося опыта и существующих норм.