



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д. 31, лит. 30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

Muraror Kombi 756

Комплексная добавка для кладочных растворов с длительной жизнеспособностью

Характеристики продукта

- Комплексная добавка, регулирующая плотность, удобоукладываемость и сохраняемость растворной смеси
- Не требуется постоянное перемешивание, жизнеспособность раствора до 48 часов
- Не требуется вводить известь, пластификаторы и другие добавки
- Снижение расхода воды до 40%
- Увеличение выхода раствора до 30%
- Повышение скорости кладки в два раза для неопытного каменщика
- Не требуется укладка раствора на каждый кирпич, достаточно разложить его по грядке и выложить ряд – раствор сам заполнит швы
- Не требуется порционная доставка в течение дня, отсутствие простоев по вине транспорта
- Снижение отходов и потерь раствора, особенно в жаркую погоду

Области применения

- Производство кладочных растворов для кладки
- Керамического кирпича
- Силикатного кирпича
- Бетонных блоков

Рекомендации по применению

Muraror Kombi 756 рекомендуется использовать для получения качественных кладочных растворов, в том числе с длительной жизнеспособностью. Очередность дозирования добавки не ограничивается. Добавка вводится как с водой затворения, так и после. Добавка эффективна при низких расходах цемента.

При введении добавки значительно снижается расход воды затворения для получения требуемой пластичности. Для штукатурных растворов следует использовать Centripog TFM 415. Для получения цементных стяжек следует использовать материалы серии Estrifan.



Технические характеристики Murapor Kombi 756

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	1,140 – 1,160
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,3- 0,7

Характеристики продукта Murapor Kombi 756

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	Murapor Kombi 756 (Мурапор Комби 756)
Вид добавки	Комплексная пластифицирующая и регулирующая сохранность растворной смеси
Цвет	Коричневый
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456 DIN EN ISO 9001
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и не выше +90 °С в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 180 кг.

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.