

Murasan BWA 19

Комплексная модифицирующая добавка для полусухого вибропрессования

Характеристики продукта

- Повышает формуемость, связность и уплотняемость жестких смесей
- Повышает плотность и конечную прочность изделий
- Снижает расход цемента
- Увеличивает диапазон варьирования расхода воды
- Сокращает время формовки и доводки поверхности
- Повышает качество лицевой поверхности и структуры
- Снижает налипания бетона к оборудованию
- Сокращает количество брака
- Снижает капиллярное водопоглощение
- Повышает морозостойкость изделий
- Снижает высолообразование

Области применения

- Производство тротуарной плитки
- Производство бетонных камней
- Производство бордюров
- Производство плит перекрытий методом экструзии

Рекомендации по применению

Внедрение добавки на производство необходимо проводить одновременно на всех линиях, в противном случае продукция будет отличаться по оттенку. Нельзя вводить добавку в сухую смесь. В случае подбора оптимального расхода добавки и воды на торцевой поверхности изделий может наблюдаться тонкая пленка жидкого цементного теста.

При применении добавки визуально консистенция бетонной смеси более жесткая, поэтому контроль жесткости необходимо проводить с применением лабораторного оборудования. При введении добавки в смеси жесткостью менее 5 секунд (подвижность 2-4 см) наблюдается снижение плотности изделий. При применении добавки визуально консистенция бетонной смеси более жесткая. Не допускается замерзание добавки.



Технические характеристики Murasan BWA 19

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	1,000 – 1,010
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,2- 1,0

Характеристики продукта Murasan BWA 19

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	Murasan BWA 19 (Мурасан БА 19)
Вид добавки	Для изготовления бетонов с жесткостью менее Ж1
Цвет	Белый
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456 ТУ 5745-076-51552155-2009
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211 не допускается замораживания
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 200 кг

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.