

Quick Drying Topcoat

Описание

Быстросохнущее однокомпонентное глянцевое финишное покрытие на основе алкидных смол, предназначенное для окраски ранее грунтованных металлических поверхностей. Особенно подходит для промышленного использования при окраске металлических конструкций, грузовиков, различного рода станков и сельскохозяйственного оборудования

Особые Свойства

- Обладает хорошей блеско - и цветостойкостью при атмосферном воздействии
- Может наноситься кистью и распылителем

Подготовка Поверхности

Наносится на металлические поверхности ранее грунтованные в Oxide Primer, Quick Drying Primer, Phenolic Primer 503 или Zinchromat HB

Нанесение

	Кисть	Традиционный распылитель	Безвоздушный распылитель
Растворитель	032 (ксилол)	032 (ксилол)	032 (ксилол)
Объемное количество растворителя до	10%	15%	5%
Давление		3-4	5-6
Растворитель для очистки инструментов	032 (ксилол)	032 (ксилол)	032 (ксилол)

Технические Данные

Цвет	По каталогу RAL
Степень блеска	Глянцевая 85 %
Толщина сухого слоя (микрон)	35
Рекомендуемая толщина пленки	60-70 микрон в 2 слоя
Теоретический расход (м ² /л)	11-12
Сухой остаток по весу (%)	60 ±3%
Сухой остаток по объему (%)	47 ±3%

* Расход материала зависит от свойств поверхности, погодных условий, инструментов, способа нанесения и т.д.

Время Высыхания

На отлип	30 минут
До переверачивания	4 часа
Межслойная выдержка	2 часа

* Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Ограничения

Не наносить когда температура воздуха ниже 7 °С или ожидается дождь

Хранение

24 месяца в закрытой упаковке в темном прохладном месте

Упаковка

Жестяная тара 5 и 18 л

Техника безопасности и охрана здоровья: Материал не содержит свинец. Во время работы рекомендуется надевать защитные очки и хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой таре в местах недоступных для детей, не подвешивать за ручку. Не смешивать с материалами, не рекомендованными «Нирлат». Общие замечания: Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Клиент самостоятельно должен оценивать соответствие материалов его потребностям. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.